



ЗАТИРКА ВЛАГОСТОЙКАЯ С ПРОТИВОГРИБКОВОЙ ЗАЩИТОЙ



1. Затирку швов BROZEX GT20 производить после полного высыхания плиточного клея, но не ранее, чем через 9 часов (при применении BROZEX KS-111 УСИЛЕННЫЙ), не ранее 24 ч после укладки плитки на другую клеevую смесь или в соответствии с инструкцией производителя.
2. Швы между плитками перед затиркой должны быть очищены от остатков клея, пыли и других загрязнений.
3. Швы перед затиркой протереть влажной губкой.
4. При обновлении или реконструкции швов на существующей плиточной облицовке старую затирку следует полностью удалить.



Подготовка раствора

1. Высыпать содержимое упаковки в емкость с чистой водой в соотношении 0,3-0,35 л на 1 кг сухой смеси. Сухую смесь в воду следует добавлять постепенно, перемешивая до

получения однородной массы. Рекомендуем воспользоваться строительным миксером с оборотами около 800 об/мин для получения однородной массы и значительного объема готовой затирочной смеси.

2. Выдержать паузу 3 минуты и перемешать растворную смесь повторно.

Нанесение затирки

3. Затирочную смесь нанести при помощи резинового шпателя или терки на облицовочную плитку и равномерно распределить по всей поверхности, при этом вдавливая в швы.
4. Избыток растворной смеси необходимо собрать с поверхности и вновь использовать для заполнения швов. Готовую смесь необходимо использовать в течение 60 минут.



5. Через 15-20 минут после нанесения облицованную поверхность необходимо протереть по диагонали к сетке швов, не вымывая затирочной смеси, слегка влажной губкой или тёркой с поролоновым покрытием. Благодаря


этому поверхность швов хорошо разглаживается и уплотняется. Воду для протирания надо часто менять, чтобы она была чистой.

6. Высохший налёт легко удаляется сухой мягкой ветошью через 24 часа.

7. В течение 5 суток не использовать чистящие средства, а промывать швы только чистой водой. Хождение по облицованной поверхности, возможно через 24 часа* после окончания работ по затирке швов.
8. Гидрофобность



(влагостойкость) швов достигается минимум через 5 суток после заполнения швов затирочной смесью. Воздействие воды разрешено не ранее, чем через 24 часа.



Температура применения	+5...+30 °C
Температура эксплуатации	-50...+70 °C
Жизнеспособность раствора	60 минут
Крупность заполнителя	0,2 мм
Время ожидания между укладкой плитки и затиркой швов:	
для стен, не ранее	9 час
для пола, не ранее	12 час
Готовность к восприятию нагрузок через	12 час
Полная нагрузка через	24 час
Прочность на сжатие через 28 суток	≥ 15 МПа
Прочность на растяжение при изгибе	≥ 2,5 МПа
Деформация усадки	≤ 3 мм/м
Морозостойкость	F 100
Капиллярное водопоглощение через 30 мин.	≤ 2 час

Упаковка и затвердевшие остатки раствора утилизируются в соответствии с Правилами утилизации ТБО. Запрещается сливать раствор и высыпать сухую смесь в канализационные сети общего пользования.

Срок хранения в сухих условиях и в оригинальной не поврежденной упаковке не более 18 месяцев.

СКАНИРУЙТЕ КОД И СМОТРИТЕ ВИДЕО:

СЕКРЕТЫ МАСТЕРА



При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности. GT20 содержит цемент. При взаимодействии с водой имеет щелочную реакцию, поэтому следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

№ ПАРТИИ


ДАТА ИЗГ.




ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «БРОЗЭКС»
623700, Российская Федерация,
Свердловская область
г. Березовский, пос. Ленинский, 31В
+7 (343) 345-06-00 brozex.pro

BROZEX GT20 высококачественная сухая строительная затирочная смесь предназначенная для заполнения межплиточных швов облицовки, выполненной из керамической плитки, плитки изготовленной из натурального или искусственного камня, на стенах и полах при внутренних и наружных работах, применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений. Смесь сухая затирочная изготовлена по ГОСТ Р 58271-2018 и соответствует классу CG2W.



затирка швов при укладке плитки на стену и пол



затирка швов при укладке плитки на цоколе, фасаде




керамическая плитка



керамогранит



мозаика



каменная плитка



ФОРМУЛА*

$$\frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,5 \times S = \frac{\text{кг}}{2}$$

количество килограмм

количество упаковок

A - длина плитки, мм
B - ширина плитки, мм
D - ширина шва между плитками, мм
C - толщина плитки, мм
S - площадь затираемой поверхности, м²



Ширина плитки, мм	Длина плитки, мм	Толщина плитки, мм	Ширина шва, мм	Расход на 1 кв.м., кг	Расход упаковки**, кв.м.
200	200	7	2,5	0,26	7,6
200	300	7	2,5	0,22	9,1
250	350	7,5	3	0,23	8,6
250	400	9,5	3	0,28	7,2
270	400	7	3	0,20	10,2
300	300	7	3	0,21	9,5
300	300	8	3	0,24	8,3
300	450	8,5	3	0,21	9,4
330	330	8	3,5	0,25	7,9
400	400	8	4	0,24	8,3
420	420	8	5	0,29	7,0
450	450	8	5	0,27	7,5

*Расчет приблизительный. Не является публичной офертой.

** Расход упаковки 2 кг на площадь облицовки



Для наружных и
внутренних работ



Высокая
прочность



Без трещин



Морозостойкая



Пластичная



Устойчивая
к истиранию



Влагостойкая



Гладкий
шов



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Белый	Светло-серый	Серый
Ваниль	Брюле	Шампань
Кашемир	Медовый	Каштан
Мистраль	Розовый	
Меркурий	Лофт	Графит
Карамель	Латте	Корица
Миндаль	Темно-коричневый	Лаванда
Лазурь	Ментол	



РЕКОМЕНДУЕМ

клей для укладки керамической
плитки и керамогранита

BROZEX УСИЛЕННЫЙ KS-111



Для наружных и внутренних работ

Система «теплый пол»

Влагостойкий

Морозостойкий

Усиленная фиксация

Затирание швов через 9 часов
после укладки плитки

Устойчивость к сползанию
на вертикальных поверхностях

* Ориентировочный расход при затирке швов между плиткой шириной 200 мм, длиной 300 мм, толщиной плитки 7 мм и шириной шва между плитками 2,5 мм