BROZEX®
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

КАНТ ПРОФИ GDM 33

Смесь для затирки швов между керамическими, каменными и мозаичными плитками.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
МОЗАИКА
КЕРАМОГРАНИТ
КАМЕННАЯ ПЛИТКА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Для заполнения швов между керамическими, каменными и мозаичными плитками на стенах и полах в сухих и влажных помещениях.

СВОЙСТВА

Прочная, влагостойкая, удобна в применении, устойчивая к усадке, имеет высокую адгезию на торцах плитки, ширина шва 2-5 мм.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Швы между плитками перед затиркой должны быть очищены от остатков клея, пыли и других загрязнений. Затирку следует начинать после затвердевания раствора или клея, на который уложена плитка (не ранее, чем через 14 часов). Швы перед затиркой протереть влажной губкой.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

В процессе работы и в течение последующих 3-х дней температура основы должна быть в интервале от +15 °С до +23 °С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Смесь содержит цемент, поэтому работы необходимо проводить в резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Запрещается сбрасывать клеевые смеси, а также отходы от промывки оборудования в водоемы санитарно-бытового использования и канализацию.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сухую смесь смешать с чистой водой температурой 15-18 °С в соотношении 0,32-0,35 литра воды на 1кг смеси до получения однородной массы, дать выстояться в течение 3-5 минут и перемешать вторично. **ВНИМАНИЕ:** избыток воды приводит к снижению прочностных характеристик раствора! Приготовленную растворную смесь можно использовать в течение 1 часа.

Растворную смесь наносить ребром резинового шпателя, продвигая его по диагонали и под углом к поверхности плитки, таким образом, чтобы максимально полно заполнить швы. Избыток растворной смеси удалить с поверхности плитки и после перемешивания, также использовать для заполнения швов.

При необходимости швы загладить влажной губкой. Начинайте очистку затирки с поверхности плиток мягкими круговыми вытирающими движениями, удаляя частицы песка и цемента. Действуйте осторожно, чтобы в затирочных швах не образовывались канавки. Ополаскивайте губку, как только поры губки наполнятся затирочной смесью, и после хорошо ее отжимайте.

После высыхания раствора, поверхность плитки протереть сухой х/б тканью. Окончательный цвет затирки устанавливается после полного высыхания. Время высыхания зависит от температуры и влажности и составляет 1 -3 дня.

KZ КАНТ ПРОФИ

Керамика, тас және мозаика тақташалары арасындағы жіктерді толтыруға арналған қоспа.
ҚОЛДАНУ САЛАСЫ: Құрғақ және ылғалды орынжайларда қабырғалар мен едендерде керамика, тас және мозаика тақташалары арасындағы жіктерді толтыру үшін.
ҚАСИЕТТЕРІ: Берік, ылғалға төзімді, қолданылуы оңай, отыруға төзімді, тақташаның бүйіржақтарында жоғары адгезиясы бар, жіктің ені 2-5 мм.
НЕГІЗДІ ДАЙЫНДАУ: Толтырар алдында тақташалар арасында жіктер желімнің қалдықтарынан, шаңнан және басқа ластанудан тазартылуы тиіс. Тақташа төселген ерітінді немесе желім қатайғаннан кейін толтырып үйкелеу керек (14 сағаттан бұрын емес). Үйкелеудің алдында жіктерді ылғалды ысқышпен сүртіңіз.
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ: Қоспаның құрамында цемент бар, сол себепті жұмыстарды резеңке қолғаппен жүргізу қажет. Тыныс алу жолдарын сақтау үшін респираторды немесе дәке таңғышты қолдану қажет. Көзге тиіп кеткен жағдайда судың мол мөлшерімен тез арада шайыңыз.
ЖҰМЫС ТӘРТІБІ: Құрғақ қоспаны температурасы 15-18 °С таза сумен қоспаның 1 кг-на 0,32-0,35 л ара қатынаста біртекті қоспа шыққанша дейін араластырыңыз, 3-5 минут бойы тұрып күшеюін күтіп, екінші рет араластырыңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: суды тым көп құю езбенің беріктік сипаттамаларының төмендеуіне әкеп соғады! Дайындалған езінді қоспасын 1 сағат ішінде пайдалануға болады. Езінді қоспасын резеңке қалақтың қырымен жағыңыз, оны тақташаның жабынына қарай диагональ бойынша және бұрышпен жылжытыңыз, осылайша жіктерді барынша толығымен толтыратын боласыз. Ерітпе қоспаның артығын тақташа бетінен және араластырғаннан кейін кетіріңіз, сонымен қатар жіктерді толтыру үшін пайдаланыңыз. Қажет болса, жіктерді ылғалды ысқышпен тегістеңіз. Құм мен цеметтің қалдықтарын жойып, жұмсақ айналма қозғалыспен тақташалардың жабынынан толтыруды тазартуды бастаңыз. Толтыру жіктерінде жырашықтар түзілмейтіндей етіп абайлап әрекет етіңіз. Ысқыштың тесіктері цемент бөлшектеріне толып кетсе ысқышты шайып тұрыңыз және оны жақсылап сығыңыз.
Ерітінді кепкеннен кейін, тақташаның жабынын құрғақ мақта матасымен сүртіңіз. Үйкелеудің түпкілікті түсі, толығымен кепкеннен кейін анық болады. Кебу уақыты температураға және ылғалдылыққа байланысты болады және 1-3 күнді құрайды.
ҚҰРАМЫ: Ақ цемент, табиғи минералды толтырғыштар, полимерлі қоспалар.
«БРОЗЭКС» ЖШҚ 623700, Ресей Федерациясы, Свердлов облысы, Березовский қ-сы, Ленинский к, 31В. **тел. 8 (343) 345-06-00, smesi-brozex.ru**

СДЕЛАНО В РОССИИ

ООО «БРОЗЭКС» 623700, Российская Федерация,
Свердловская область, г. Березовский, п. Ленинский, 31В
тел. 8 (343) 345-06-00, smesi-brozex.ru

Цвет: БЕЛЫЙ

8 кг

ГОСТ 31357-2007

4 607108 991030

СОСТАВ
Белый цемент, природные минеральные наполнители, полимерные добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва	2 - 5 мм
Расход сухой смеси	0,5 - 1,5 кг/м^2
Расход воды на 1 кг смеси	0,32-0,35 л/кг
Время использованного раствора	1 час
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	1,2 МПа
Прочность при сжатии (через 28 суток)	10 МПа
Температура выполнения работ (+след. 3 дня)	от +5С^0 до +30 С^0

ХРАНЕНИЕ
В сухих помещениях в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев с даты изготовления.

ДАТА ИЗГ.

№ ПАРТИИ