

# BROZEX®

GROUP

## УНИВЕРСАЛ

## ГРУНТ



### ГРУНТОВКА СВЯЗУЮЩАЯ И ПРОНИКАЮЩАЯ

УКРЕПЛЯЕТ И СНИЖАЕТ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ  
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЛЕСЕНИ

**СЕКРЕТЫ МАСТЕРА**  
сканируйте код и смотрите видео:



## 10 л



Для наружных и внутренних работ



Паропроницаемая



Быстросохнущая



Защита от плесени и грибка



Обеспыливает и снижает мелевание



**BROZEX®**  
GROUP

**УНИВЕРСАЛ ГРУНТ**  
**ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ**  
TF 100



**СЕКРЕТЫ МАСТЕРА**  
сканируйте код и смотрите видео

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка акриловая BROZEX УНИВЕРСАЛ ГРУНТ - готовая к применению, быстросохнущая, паропроницаемая предназначена для эффективной обработки, снижения впитывающей способности, улучшения адгезии и укрепления:

- стен, потолков под последующее оштукатуривание и выравнивание смесями на цементном или гипсовом вяжущем, шпатлевание гипсовыми, полимерными или цементными составами, оклейку обоями, облицовки плиткой и керамогранитом, природным и искусственным камнем;

- перед нанесением полимерной гидроизоляции;
  - для подготовки поверхностей при укладке ровнителем и наливных полов на цементном и комплексном вяжущем;
  - перед монтажом минеральной ваты и пенополистирола;
  - перед окраской акриловыми, силикатными и силиконовыми красками;
  - оснований из бетона, ячеистого бетона, керамического и силикатного кирпича, ЦСП, ГКЛ, ГВЛ, ПГП
  - перед нанесением обрызга на сильновпитывающие основания.
- Для внутренних и наружных работ.

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна соответствовать требованиям СП 71.133330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Основание должно быть чистым, прочным, сухим и очищенным от загрязняющих веществ. Цементно-песчаные стяжки и штукатурки должны иметь срок 28 дней. Основания из монолитного бетона должны иметь срок от 4 до 6 месяцев в зависимости от типа бетона. Участки с деформацией поверхности должны быть предварительно заделаны ремонтными составами, например, BROZEX РЕМСОСТАВ 300 (для бетонных и цементных оснований), BROZEX ГРОСС УНИВЕРСАЛ (для гипсовых поверхностей). Остаточная влажность оснований не должна превышать 5%, температура основания не ниже +10%.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ

Перед применением BROZEX УНИВЕРСАЛ ГРУНТ необходимо перемешать. Грунтовка готова к применению. Наносить малярным валиком, кистью, щеткой, макловицей или краскопультом (распылителем), равномерно по всей поверхности без образования скоплений состава. Дальнейшие работы можно производить не ранее, чем через 3-6 часов после полного высыхания грунтовки. После высыхания грунтовки следует проверить поверхность на впитывающую способность и при необходимости нанести грунтовку повторно. Рабочая температура нанесения от +10°C до +35°C.

Промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки и началом последующих работ должен быть минимальным, чтобы избежать оседания на поверхность строительной пыли.

Не допускается добавление в BROZEX УНИВЕРСАЛ ГРУНТ любых материалов, которые приведут к ухудшению свойств грунтовки. Инструмент промыть водой сразу после применения.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Гарантийный срок хранения 28 месяцев со дня производства в заводской, не вскрытой упаковке при температуре воздуха от +5°C до +35°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте. Допускается транспортировка в зимний период с заморозкой. Выдерживает 5 циклов заморозки-разморозки. В случае заморозки, разморозить в теплом помещении без механического и температурного воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ

При работе следует защитить глаза и кожу, использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Упаковка и остатки состава утилизируются в соответствии с правилами утилизации ТБО. Запрещается сливать состав в канализационные сети общего назначения. Хранить в недоступном для детей месте.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на однослойное покрытие 100-200 гр/м<sup>2</sup>.  
Время высыхания при температуре воздуха +20°C и относительной влажности 65% 3-6 ч.  
Цвет белый  
Морозостойкость 5 циклов  
Срок хранения 28 месяцев  
Температура проведения работ от +5 до +35°C.

\* При нанесении грунтовки на заранее подготовленную поверхность согласно рекомендациям производителя.

**СОСТАВ:** Акриловая дисперсия, вода, антисептик, пеногаситель.

ТУ 203011-005-56981205-2023

#### ИЗГОТОВЛЕНО:

000 ЗОСС «БРОЗЭК»  
623700, Россия, Свердловская область,  
г. Березовский, пер. Ленинский, 31В  
Тел.: 8 (343) 345-06-00  
www.brozex.pro



Дата выпуска и номер партии:

