



СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Выравнивание поверхностей стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью машинным способом. Применяется на следующих основаниях: бетон, кирпич, газо- и пенобетон, цементно-известковые штукатурки, гипсовые плиты и блоки. Используется при высококачественном оштукатуривании, когда требуется получить абсолютно гладкую поверхность без дополнительного шпаклевания под оклейку обоями, покраску, нанесение декоративных покрытий. Рекомендуются для детских и медицинских учреждениях.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При подготовке основания и проведении работ рекомендуется руководствоваться СП 71.13330.2017. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, старой краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. Все глубокие повреждения поверхности (трещины, выбоины и др.) должны быть предварительно заделаны, металлические элементы должны быть защищены от коррозии. Поверхность основания необходимо обработать акриловой грунтовкой BROZEX ПРИМА ГРУНТ глубокого проникновения в один или несколько слоев. После нанесения дать грунтовке высохнуть.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ


В процессе работы и в течение последующих 3-х дней температура основания должна быть в интервале от +5°C до +30°C.




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работы необходимо проводить в резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

ПОРЯДОК РАБОТЫ




Сухую смесь высыпать в бункер штукатурной станции. Расход воды для перемешивания установить в зависимости от требуемой консистенции растворной смеси.



Штукатурную смесь нанести на поверхность набрызгом полосами шириной около **70 см** в один слой и затем разровнять при помощи правила. Растворная смесь в шлангах и смесительном узле штукатурной станции не должна находиться в неподвижном состоянии более **15 минут**. Подрезку штукатурного слоя производить через **50-80 минут** с момента нанесения.



Спустя **15-25 минут** после подрезки поверхность затереть губчатой (войлочной) теркой, обильно смоченной водой, заполняя все оставшиеся неровности в нанесенном слое. После небольшой выдержки до появления “мавовости” на поверхности, загладить штукатурку широким металлическим шпателем.



Для получения поверхности под покраску штукатурку необходимо заглаживать. Для этого в течение **24-х часов** (но не ранее чем через 3-4 часа после затворения смеси) поверхность увлажнить и повторно загладить широким металлическим шпателем. Данная операция позволяет избежать дополнительного шпаклевания. Время полного высыхания штукатурки для последующей покраски или оклейки обоями составляет **3-5 суток** и зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха в помещении.



BROZEX ГИПЕР ПЛАСТ М /GPM 53

Механикаландырыла жағуға арналған жеңіл толтырғышты гипс негізіндегі сылақ қоспасы

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Ылғалдылығы қалыпты үй-жайларда қабырғалардың және төбелердің беттерін машиналық тәсілмен тегістеу. Келесі негіздердің бетіне қолданылады: бетон, кірпіш, газ және кеуек бетон, цемент-әк сылақтар, гипс тақталар мен блоктар, ГҚТ, ГТТ, ЦЖТ. Тұсқағаз жапсыру, сырлау, сәндік төсемдерді түсіру үшін қосымша тегістеусіз әбден тегіс үстіңгі бетті алу талап етілетін жоғары сапалы сылақтау кезінде қолданылады. Балалар мен медициналық мекемелерге ұсынылады.

СИПАТЫ: Жоғары созылымды, жабысулығы жоғары, отырмаушылық, жарылуға төзімді, дыбыс және жылу оқшаулағыш қабілеті бар, экологиялық.

ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ РЕЖИМ: Жұмыс процесінде және соңғы 3 күн бойына негізінің температурасы +5 °C-тан +30 °C дейінгі аралықта болуы тиіс.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ: Құрғақ қоспаны сылақ станциясының бункеріне құю қажет. Араластыруға арналған судың шығынын ерітінді қоспасының талап етілген консистенциясына байланысты белгілеу қажет. Сылақ қоспасын үстіңгі бетке шашырату арқылы ені шамамен 70 см жолақпен бір қаббатап жағу және содан соң қалақшаның көмегімен тегістеу қажет. Сылақ станциясының құбыршегіндегі және араластырғыш торабындағы езбе қоспасы жылжымаған күйінде 15 минуттан артық болмауы тиіс. Сыланған қабатты жонуды жаққан сәтінен бастап 50-80 минуттан соң жүргізу қажет.

Жонғаннан кейін 15-25 мин өтісімен бетін жағылған қабаттағы барлық қалған кедір-бұдырлықты молынан суланған кеуекті (киіз) үккішпен сүртіп өту керек. Бетінде «күңгірттік» пайда болғанға дейін шамалы ұстағаннан кейін сылағын жалпақ металл қалақшамен жазу қажет.

Сырлау үшін үстіңгі бетті дайындау үшін сылағын жалтырату қажет. Ол үшін 24 сағат ішінде (қоспаны жауып қойғаннан кейін кемінде 3-4 сағаттан соң) бетін дымқылдатып, жалпақ металл қалақшамен екінші қайтара жазу қажет. Бұл операция қосымша сылақтауды болдырмайды.

Соңынан сырлау немесе тұсқағаз жапсыру үшін сылақтың толық кебу уақыты 3-5 тәулікті құрайды және қабатының қалыңдығына, үй-жайдың ауасының температурасына және ылқалдылығына байланысты.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ: Жұмыстарды резеңке қолғаппен жүргізу қажет. Тыныс алу жолдарын сақтау үшін респираторды немесе дәке таңғышты қолдану қажет. Көзге тиіп кеткен жағдайда судың мол мөлшерімен тез арада шайыңыз.

САҚТАЛУЫ: құрғақ үй-жайларда бүтін фирмалық қаптамада дайындалған күнінен бастап 6 ай.

ҚҰРАМЫ: гипсті тұтқыр, табиғи минералды толтырғыштар, полимерлі қоспалар.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

Қабатының қалыңдығы 10 м болған жағдайдағы құрақ қоспаның жұмсалуды 8 кг/м²; Құрғақ қоспаның 1 кг құйылатын су шығыны 0,55 – 0,60 л; Тұтас жаққан кездегі қабатының қалыңдығы, қабырғаларға 5-тен 50 мм дейін, төбелерге 5-тен 15 мм дейін; Дайындалған езбені пайдалану уақыты 50-60 минут; Негіздемемен ілінісу беріктігі 7 тәуліктен кейін 0,4 МПа; Майысқан кездегі беріктігі 7 тәуліктен соң ≥1,5 МПа; Сыққан кездегі беріктігі 7 тәуліктен соң ≥2,5 МПа; Бөлшектерінің максималды көлемі 1,25 мм; Түсі: ақтан ақшыл сарғышқа дейін

ӨНДІРУШІ: «БРОЗЭКС» ЖШҚ, 623700, Ресей Федерациясы, Свердлов облысы, Березовский қ-сы, Ленинский к, 31В, тел. 8 (343) 345-06-00, www.smesi-brozex.ru
МЕМСТ 31377-2008

СДЕЛАНО В РОССИИ

000 «БРОЗЭКС»
623700, Российская Федерация, Свердловская область, г. Березовский, п. Ленинский, 31В,
тел. 8 (343) 345-06-00 www.smesi-brozex.ru

30 кг

ГОСТ 31377-2008



СОСТАВ			
Гипсовое вяжущее, природные минеральные наполнители, полимерные добавки.			
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм	8 кг/м²	Прочность сцепления с основанием через 7 суток	0,4 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,55 – 0,60 л	Прочность при изгибе через 7 суток	≥1,5 МПа
Толщина слоя при сплошном нанесении -на стены -на потолки	от 5 до 50 мм от 5 до 15 мм	Прочность при сжатии через 7 суток	≥2,5 МПа
Максимальный размер частиц	1,25 мм	Цвет	от белого до светло-бежевого
Время использования приготовленного раствора	50-60 минут		
ХРАНЕНИЕ		ДАТА ИЗГ.	
В сухих помещениях в неповрежденной фирменной упаковке 6 месяцев с даты изготовления.		№ ПАРТИИ	