



КС-1000

Смесь на цементной основе для приклеивания и армирования теплоизоляции. Для наружных и внутренних работ.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для использования в фасадной системе BROZEX-FS для приклеивания плит утеплителя из обычного и экструдированного пенополистирола и (или) плит из базальтовой минеральной ваты, а также для создания базового слоя с армирующей сеткой при монтаже теплоизоляционной системы. Обладает высокой адгезией к теплоизоляции и основным минеральным строительным основаниям (бетон, газобетон, цементная штукатурка и т. д.). Отличается хорошей пластичностью и уменьшает проникновение влаги в строительное основание. Возможно применение при нивелировании поверхности больших площадей основания и в качестве шпатлевки при монтаже теплоизоляционной системы. Повышает прочностные характеристики теплоизоляционной системы. В базовом слое клей КС-1000 и армирующая стеклосетка компенсируют напряжение теплоизоляционных плит при механических нагрузках. Используется для наружных и внутренних работ.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При подготовке основания и проведении работ рекомендуется руководствоваться СП 71.13330.2017. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, старой краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. Все глубокие повреждения поверхности (трещины, выбоины и др.) должны быть предварительно заделаны, металлические элементы должны быть защищены от коррозии. На гладких и глянцевых поверхностях необходимо выполнить насечку. Поверхность основания необходимо обработать соответствующей основанию грунтовкой в один или несколько слоев. После нанесения дать грунтовке высохнуть.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

В процессе работы и в течение последующих 12 дней температура основания должна быть в интервале от +5° до +30°C.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Смесь содержит цемент, поэтому работы необходимо проводить в резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.




УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Упаковка и затвердевшие остатки раствора утилизируются в соответствии с Правилами утилизации ТБО. Запрещается сливать раствор и высыпать сухую смесь в канализационные сети общего пользования.

ПОРЯДОК РАБОТЫ




Сухую смесь смешать с чистой водой температурой от +15 до +18°C в соотношении 0,22-0,26 л на 1 кг сухой смеси (5,5-6,5 л на 25 кг) до получения однородной массы без комков, дать выстояться в 5-10 минут и перемешать вторично. **ВАЖНО!** КС-1000 разводить водой только однократно. После первоначального затворения водой – разбавление не допускается! Избыток воды приводит к снижению прочностных характеристик раствора! Приготовленную растворную смесь можно использовать в течение 90 минут. Полное высыхание – в зависимости от условий применения 2-4 дня (при относительной влажности воздуха 65% и +20°C).



Полученную растворную смесь нанести зубчатым шпателем с шагом зубьев 9x9 мм непрерывной полосой по периметру плиты и тремя куличками по плоскости плиты. Ширина полосы составляет 10-12 см (высота – 10 мм), размер куличей – около 10 см в диаметре, при высоте – 10-12 мм. Куличи должны располагаться так, чтобы через них проходили дюбели, которые будут устанавливаться по плоскости плиты утеплителя. Общая площадь приклеивания должна составлять не менее 40% от площади плиты.



Прижав плиту к поверхности стены, удалите излишки выступившего клея. Не допускается оставлять клеевой состав на торцах плит утеплителя. Прижать плиты друг к другу плотно, не допуская зазоров между ними.



Выравнивание плит утеплителя относительно друг друга производить тромбиками либо 2-х метровым правилом. Необходимо добиться отсутствия перепадов между плитами. Приклеивание плит утеплителя производить горизонтальными рядами, снизу вверх, с перевязкой вертикальных швов и зубчатой перевязкой по углам здания. **Работа при отрицательных температурах:** Допускается применение КС-1000 при температурах окружающего воздуха до -10°C исключительно при затворении сухой смеси с использованием модификатора BROZEX-FS «Зима» в соответствии с инструкцией по применению данного модификатора.



КС-1000

Жылылықты оқшаулауды жабыстыруға және армирлеуге арналған цемент негізінде қоспа. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. **ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:** Қедімгі және экструдерленген көбікполистиролдан және (немесе) базалыт минерал мақтадан жасалған жылылықтың тәқталарды жабыстыру үшін, сондай-ақ жылуоқшаулағыш жүйені монтаждау кезінде армирлеуші торлы негізгі қабаттың қалыптасыру үшін BROZEX-FS ҚЖҚЖ қолдануға арналған. Жылуоқшаулағышқа және негізгі минералды құрылышы негіздеріне (бетон, газобетон, цементті сылақжәне т.б.) жоғары жабысқағылықта ие. Жақсы созылымдылығымен ерекшеленеді және құрылыш негізінде ылғалдың енүін кемітеді. Жылылықты оқшаулағыш жүйені монтаждау кезінде негіздің үлкен аудандарын нивелирлеу барсында және сылақ ретінде қолдану мүмкін. Жылуоқшаулағыштың жүйе беріктік сипаттамаларын артырады. Негізгі қабатта КС-1000 жөлімі мен арқаулашы төр механизмалық жүйкеме кезінде жылуоқшаулағыштың тәқталардың кернеуін өткемдейді. Сыртқы және ішкі жұмыстар үшін пайдаланылады.

НЕГІЗДЕМЕНИДАЙЫНДАУ: Негізің күргақ, орнықты, шашкан, есқі бояудан, майлар дақтардан және устіңгі бетімен ілінісідің нашарлататын басқа да жабындардан тазартылған болуы тиіс. Устіңгі бетінің барлық зақымдалуары (жарықшақтар, ойдан-ойдым жерлер және т.б.) алдын ала бітелуі, метал элементер тортанудан қоргалуы тиіс. Тегіс және жылтыр беттерде көртік салу керек. Негізің үстіңгі бетін негізінен сай келетін тегістегішпен бір немесе бірнеше қабаттап өндөрде қажет. Жагылғаннан кейін тегістегішінің кебін күту қажет. Негізің дайындау және жұмыстарды жүргізу кезінде СП 71.13330.2017. ҚНжЕ басшылыққа алу көзделеді.

ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ РЕЖИМ: Жұмыс процесінде және кейінгі 12 күн бойына негізінің температурасы +5°C-тан +30 °C дейінгі аралықта болуы тиіс.

КӘДЕГЕ ЖАРАТЫ: Қаптама және езбенің катқан қалдықтары ҚТК қәдеге жарату ережелеріне сәйкес қәдеге жаратылады. Жалпы пайдаланудагы канализация желісіне езбенің жағаға жұмыс көспаны тегуте тыйым салынады.

САҚТАЛУЫ: Қүргақ, үй-жайларда бүтін фирмалық қаптамада дайындалған күнінен бастап 12 ай.

ҚУРАМЫ: Цемент, табиги минералды толтырыштар, полимерлі қоспалар.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ: 1 кг қүргақ қоспаға құйылатын су мөлшері 0,22 - 0,26 л; Қүргақ, қоспаның шығыны 5,5-6,5 кг/м²; Дайындалған езбені пайдалану уақыты 90 минут; Негізбен ілінісі беріктігі 28 тәуліктен кейін - бетон негізбен 0,9 МПа, - полистиролдан жасалған жылылықтың шығыны 0,12 МПа - минералды мақтады жылылықтың шығыны 0,015 МПа; 28 тәулік өткеннен кейін сыйқан кездеігі беріктігі >10МПа; Аязға тәзімділігі F75; Бөлшектерінің максималды көлемі 0,63 мм.

ӨНДІРШІШ: БРЗ: «Завод сухих строительных смесей «БРОЗЭКС» ЖШС, 623703, Ресей Федерациясы, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красногвардейская, 100, тел. +7 343 345 06 00, e-mail: info@smesibrozex.ru. НСК: «Новосибирский завод строительных материалов», ЖШС, 633208, Новосибирск облысы, Искитим қ-сы, к. Ленинский, 31в, 9/1, телефон: +7 903 902 74 34, e-mail: brozex-zakaz@mail.ru.

ГОСТ Р 54359-2017

СДЕЛАНО В РОССИИ

БРЗ: ООО «Завод сухих строительных смесей «БРОЗЭКС».

623703, Россия, Свердловская обл.,

г. Берёзовский, п. Ленинский 31,

тел. +7 343 345 06 00, e-mail: info@smesibrozex.ru

НСК: ООО «Новосибирский завод строительных материалов».

633208, Новосибирская область,

г. Искитим, ул. Молдавская, д. 9/1,

тел.: +7 903 902 74 34, e-mail: brozex-zakaz@mail.ru

SMESIBROZEX.RU

25 кг ГОСТ Р 54359-2017



СОСТАВ

Цемент, природные минеральные наполнители, полимерные добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход сухой смеси 4,5 – 6,0 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,22 – 0,26 л

Время использования приготовленного раствора 90 минут

Прочность при сжатии через 28 суток >10 МПа

Прочность сцепления с основанием через 28 суток

- с бетонным основанием 0,9 МПа

- с утеплителем из полистирола 0,12 МПа

- с минераловатным утеплителем 0,015 МПа

Максимальный размер частиц 0,63 мм

Морозостойкость F75

ХРАНЕНИЕ

В сухих помещениях в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев с даты изготовления.

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И НОМЕР ПАРТИИ

СМОТРИТЕ НА УПАКОВКЕ

Клеевой-армирующий состав на цементном вяжущем для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями. Пк3, Btb 4.0, B5, Aab 4, F 50. ГОСТ Р 54359-2017