

ПРИМА БЕТОНКОНТАКТ



ГРУНТОВКА ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ

ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
ГЛАДКИХ, БЕТОННЫХ, ПЛОТНЫХ ОСНОВАНИЙ



**НАДЕЖНО УДЕРЖИВАЕТ ГИПСОВУЮ ШТУКАТУРКУ С БЕТОННЫМ ОСНОВАНИЕМ • СОЗДАЕТ РЕЛЬЕФНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
СОДЕРЖИТ ЦВЕТНОЙ ПИГМЕНТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАНЕСЕНИЯ • ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА**

ВРОЗЕХ ПРИМА БЕТОНКОНТАКТ

Грунтовка высокоадгезионная для гладких, бетонных, плотных и слабовпитываемых оснований.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка готовая, к применению, розового цвета с добавлением полифракционного песка. Грунтовка предназначена для предварительного грунтования плотных гладких оснований перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых штукатурок, устройством облицовок, гидроизоляции и других покрытий. Обеспечивает сцепление гладких оснований со штукатуркой - создает шероховатую поверхность. Применяется при проведении наружных и внутренних работ для обработки следующих поверхностей: монолитный бетон, бетонные блоки; пазогребневые плиты; старая керамическая плитка; стены в старых зданиях, окрашенные, не поддающиеся полному удалению масляной краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площадь обработки, ведро 12 кг	~ 60 кв. м
Макс. размер заполнителя	1,2 мм
Плотность	1,4 кг/л
pH:	8-9
Расход при однослойном нанесении	0,2 кг/кв. м
Адгезия к бетону	1,5 МПа
Время высыхания	3-4 час.
Цвет пигмента	розовый
Срок хранения	36 мес.

Сделано в России
Производитель: ООО ЗССС «Брозекс»
623700, Россия, Свердловская область,
г. Березовский, п. Ленинский, 31В
+7 (343) 345-06-00, info@ames-brozex.ru



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Грунтовка наносится на прочные, сухие и чистые основания. Ранее окрашенная поверхность очищается от старого отслаивающегося покрытия. От жировых и других загрязнений поверхность отмывается водой с мылом или моющими средствами, затем промывается водой и высушивается. Температура грунтовки, воздуха и самого основания в помещении, где происходит обработка, вплоть до полного высыхания должна быть в пределах от +5°C до +30°C. Остаточная влажность бетона должна быть не более 3%.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед применением грунтовка необходимо тщательно перемешивается. Наносится кистью, валиком или щеткой. При температуре воздуха +20°C и относительной влажности воздуха не более 65% время высыхания слоя грунтовки составляет 4 часа. Через сутки после высыхания на поверхность можно наносить штукатурку или другие выравнивающие составы. Если температура воздуха ниже +20°C, то продолжительность высыхания слоя грунтовки должна быть увеличена. Перед применением проверить на совместимость наносимого материала с основанием и последующим циклом обработки на небольшой площади.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Гарантийный срок хранения 36 месяцев со дня производства в заводской, невскрытой упаковке при температуре воздуха от +5°C до +30°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Дату производства смотрите на маркировке. Допускается транспортировка в зимний период с заморозкой. Выдерживает 5 циклов заморозки-разморозки. В случае заморозки, разморозить в теплом помещении без механического и температурного воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать. Хранить в недоступном для детей месте.

БЕЗОПАСНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ

При работе следует защитить глаза и кожу, использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Упаковка и остатки состава утилизируются в соответствии с правилами утилизации ТБО. Запрещается сливать состав в канализационные сети общего назначения. Хранить в недоступном для детей месте.



**СОДЕРЖИТ
ПОЛИФРАКЦИОННЫЙ
ПЕСОК**



ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ



**ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНО**

